

Sanierung typischer Schäden bei Fahrsilos

Betonkorrosion durch Gärsickersäfte

„Waschbeton-Optik“ und
Ausbruchstellen durch chemische
und mechanische Beanspruchung

Reprofilierung so weit als nötig
und zusätzliche Schutzbeschichtung
im besonders exponierten
Bereich der Sickersäfte

Undichtigkeiten an den Fugen

Elastische Fugen sowohl horizontal als
auch im Wand-Boden-Anschluss
sind Wartungsfugen.

Entfernen defekten Fugenmaterials,
ggf. Nacharbeiten der Fugenflanken
und säurebeständige Neuverfugung
incl. Primer

